

**ALGORITMO PE RLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI COPERTURE IN CEMENTO
AMIANTO TIPO ETERNIT POSATE IN ESTERNO
(DGR n: VII/1439 del 4 Ottobre 2000)**

A = STATO DI CONSERVAZIONE

(si osserva con una lente d'ingrandimento) si assegna il valore:

- 1- se fasci invisibili di fibre sono inglobati quasi completamente
- 2- se fasci invisibili di fibre sono inglobati solo parzialmente
- 3- se fasci invisibili di fibre sono inglobati e facilmente asportabili con pinzette

B = PRESENZA DI FESSURAZIONI

si assegna il valore:

- 1- se assenti
- 2- se rare
- 3- se numerose

C = FRIABILITA'

(necessaria una pinza da meccanici - la prova va eseguita con tempo asciutto) si assegna il valore:

- 1- se un angolo flessa con le pinze si rompe nettamente con un suono secco
- 2- se la rottura è facile, sfrangiata, con un suono sordo

D = RILASCIO SUPERFICIALE

si assegna il valore:

- 1- se sfregando la superficie con un guanto di lattice non vengono rilasciate particelle
- 2- se sfregando la superficie con un guanto di lattice vengono rilasciate particelle

E = ACCESSIBILITA'

si assegna il valore:

- 1- se la copertura non è accessibile
- 2- se vi è necessità di accesso per eventuali servitù (TV, condizionamento, aspiratori, ecc-)
- 3- se facilmente accessibile

F = FREQUENZA DI ACCESSO

Si assegna valore:

- 1 – se non vi è mai accesso alla copertura
- 2 – se vi si accede qualche volta
- 3 – se vi si accede spesso

G = STRUTTURA DI SOSTEGNO

si assegna il valore:

- 1- se la copertura è appoggiata su solaio portante
- 4- se la copertura è appoggiata su travetti

H = DISTANZA DA FINESTRE

si assegna il valore:

- 1- se la copertura è distante da finestre o terrazze
- 2- se vi sono finestre e/o terrazze prospicienti ed attigue

V = VETUSTA'

(in anni) **fattore moltiplicatore**

si assegna il valore:

- 1- se < 12 anni
- 2- da 13 a 17 anni
- 3- da 18 a 29 anni
- 4- > 29 anni

INDICE DI VALUTAZIONE: (A + B + C + D + E + F + G + H) * V =

Da 8 a 18: nessun intervento; si ripete la valutazione dopo 3 anni

Da 19 a 76: **si deve procedere** all'incapsulamento temporaneo con prodotti resistenti all'acqua oppure una eventuale sovracopertura previa valutazione statica delle strutture o a eventuale rimozione; se il punteggio è compreso tra 19 a 50, in alternativa all'incapsulamento, può essere accettato l'impegno del proprietario allo smaltimento entro 5 anni

Oltre 76: **si deve procedere** alla rimozione del materiale